PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61193879 A

(43) Date of publication of application: 28.08.86

(51) Int. CI

B41M 5/00 B32B 23/04 B32B 27/36 // C08J 7/04

(21) Application number: 60034584

(22) Date of filing: 25.02.85

(71) Applicant:

TEIJIN LTD

(72) Inventor:

MATSUNAGA TERUO OTA YOSHIKATSU NATORI KAZUNOBU KANAI TAMAKI

(54) RECORDING SHEET

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable an ink to be dried in a short time in high-density printing by using an ink jet printing ink and enable rapid printing, by providing a film comprising a mixture of a water-soluble cellulose and polyvinyl pyrrolidone on at least one side of a transparent base.

CONSTITUTION: The base is preferably a transparent plastic film, and a suitable thickness thereof is ordinarily $25W200\,\mu\text{m}$. The water-soluble cellulose is prepared by substituting the -OH group of cellulose by another radical to impart water-soluble nature, and polyvinyl pyrrolidone preferably has a molecular weight of 10,000W1,000,000. The weight ratio of the water-soluble cellulose to

polyvinylpyrrolidone is preferably 85:15W15:85, in view of drying property of an ink. The film is provided on the base by a coating means such as gravure coating, bar coating, reverse roll coating and knife coating, in a dried thickness of preferably 1W20 $\mu m_{\rm i}$ particularly, 2W15 $\mu m_{\rm i}$

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61-193879

@Int Cl.

識別記号

庁内勢理番号

昭和61年(1986)8月28日 **④公開**

B 41 M 5/00 B 32 B 23/04

6771-2H

27/36 7/04

6122-4F 6762-4F 7446-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3百)

8発明の名称

記録シート

②特 頭 昭60-34584

留出 昭60(1985)2月25日

@発 眀 者 松 永 輝 雄

相模原市小山3丁目37番19号 帝人株式会社プラスチック

研究所内

の発 明 者 大 田 莾 朥 相模原市小山3丁目37番19号 帝人株式会社プラスチック

研究所内

個発 明 名 取 和 信

相模原市小山3丁目37番19号 帝人株式会社プラスチック

研究所内

730 明 考 金 井 玉樹

相模原市小山3丁目37番19号 帝人株式会社プラスチック

研究所内

包出 願 人 帝人株式 会 社

MH. 理 弁理士 前田 人 純博 大阪市東区南本町1丁目11番地

明 餌

1. 発明の名称

33 ٠,

2. 符許請求の範囲

透明な支持体の少くとも片面に水溶性セルロー スとポリビニルビロリドンの混合物を含有する皮 膜を形成させてなる記録シート。

3 . 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は記録シートに関し、更に詳しくは透明 な支持体の少くとも片面にインクジェットプリン ターでの高密度記録が可能な皮膜を形成させてな るインクジェットプリンター用記録シートに関す ð.

従来技術

インクジェットプリンターは、記録の鮮明さ。 音の節かさ、カラー化の容易なことなどの優れた リンターはジェットノズルの占りを防ぐためにな

燥しにくいインクが用いられ、このインクの成分 はパインダー、染料、溶媒、添加剤などを水に溶 解したものが一般的である。従ってインクジェッ トプリンターで印刷記録を行う場合被記録材料は 吸水性を有する必要があり、通常インクを十分吸 収する性能を付与すべく特別に設計された紙が用 いられている。

一 方 イン ク ジェット ブ リ ン タ ー の カ ラ ー 化 に 伴 って近明な被記録材料に記録を行い、オーバーへ ッドプロジェクター(OHP)用原紙として使用 する要求が高まっている。しかし、透明な被記録 材料は、近常プラスチックフィルムよりなるが、 このブラスチックフィルムは痰水性でィンクジェ ットプリンター用インクを全く吸収しないので、 その上に直接記録されたインクは容易に乾燥せず、 指でこすったり、重ね合されたりすると記録部分 が汚れて、芝用にならない。

これを改良するために各種の提案がなされてい るが、いずれも不十分である。

形別の目的

特開昭61-193879 (2)

本発明者らは、透明な被記録材料であってインクジェットプリンター用インクを商密度で記録しても短時間で乾燥する記録シートを開発すべく鋭 象研究の結果、本発明に到達したものである。

従って、本発明の目的は、透明な支持はとの目的は、透明な支持は1の目的に記録できる。更に記録できる。更になって、大ブリン・トブリン・クークを用いての音では、カーンの音では、カーバーへ、アーベットにある。

発明の構成・効果

本発明のかかる目的は、本発明によれば、透明な支持体の少くとも片面に水溶性セルロースとポリピニルピロリドンの混合物を含有する皮質を形成させてなる記録シートによって達成される。

本発明で言う透明な支持体としては、透明なブラスチックフィルムが好ましく、例えばポリエス

く、これらは市販のポリビニルピロリドンの中か ら入手することができる。

水溶性セルロースとポリビニルビロリドンの混合割合は頭風比で 95:5 ~ 5:95、更には 90:10~10:90、特に 85:15~15:85にあることがインクの乾燥性の面から好ましい。この混合割合を満足しないと乾燥性が低下し、記録状態が乱れるようになる。

透明な支持体上に皮膜を形成する方法としては グラビアコート・パーコート・リバーティングラント・ナイフコートを追請すのことが出来る。皮膜はいい。皮膜が引って を用いることが出来る。皮膜はいい。皮膜が耐って 20 4、更には 2 ~ 15 4 が好ましい。皮膜が耐くなり るとインクの乾燥がなり実用性にが見ない。 た質布が困難になるのでいずれも好ました。

本発明の記録シートは、インクジェットプリンターを用いての印刷記録に、更にはドット密度が6~12ドット/mmの高密度タイプのインクジェットプリンターを用いての印刷記録に有用である。

テルフィルム、ポリアミドフィルム、アセテート フィルム、ポリカーポネートフィルム、ポリ塩化 ビニルフィルムなどを挙げることができる。

用いる支持体の原みは通常25~ 200 μが選当であり、好ましくは50~ 150 μである。神すぎると 関性が不足してインクジェットプリンターへの 挿入が困難となり、厚すぎると収扱いにくく、また 1 枚当りの価格も上昇するのでいずれも好ましくない。

また、本発明で合う水溶性セルロースとは、セルロースの一〇日番を置換することにより水溶性を付与したものであり、例えばメチルセルロース・ヒドロキシアロピルセルロース・カルボキシメチルセルロースを挙げることができる。その中でもヒドロキシエチルセルロースが好ましく、25℃における5%水溶液の粘度が50~50.000センチポイズのものが特に好ましい。

また、本発明で言うポリピニルビロリドンとしては分子量が10,000~ 1,000,000のものが好まし

実施 例

次に実施例により本発明を説明する。

実施例1~3及び比較例1.2

厚さ 100 4 のポリエチレンテレフタレートフィルムの片面に、 25℃における 5 % 水溶液の粘度が 約 85センチポイズのヒドロキシエチルセルロース (HEC-ユニセルQP-09L:ダイセル化学 ス 突 製) と、分子 最 約 40.000のポリピニルピロリドン (ルピスコールドー30: BASF製) を 新 1 表に示す比率で混合した水溶液 (10% 濃度) を パーコーターで乾燥厚みが 5 4 になる様に塗布した。

切られた記録シートにドット密度8ドットノ mの B 密度インク ジェットプリンターにてモデル記号を印刷し、インクの乾燥状態を調べた。その結果を第1表に示す。

新 1 æ

	1) 2) HEC/PVP の比率 (重量比)	3 インクの乾燥時間 (分)	- 4) 記錄状態
比較例1	0/100	5	やや乱れあり
実施例1	20/80	1	良 好
* 2	50/50	नध्र ।	良好
7 3	80/20	1	良好
比较别2	100/0	2	やや乱れあり

註: 1) ヒドロキシエチルセルロースの略号

- 2) ポリビニルビロリドンの略号
- 3) 指でこすっても汚れが発生しなくなるまでの時間
- 4) 記録後の被膜外側の目視 (ドットの乱れ状態)

特開昭61-193879 (3)

上表より、ヒドロキシエチルセルロースとポリビニルビロリドンの併用によりインクの吃燥状態が著しく良くなっていることが判る。

特許出願人 帝 人 株 式 会 社代 理 人 弁理士 前 田 純 版